



<b>PRODUTO</b>	<b>ISOMASSA EXTERNO</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	Massa regularizadora, indicado para superfícies rugosas e desuniformes que necessitam de planicidade.
<b>INDICAÇÕES</b>	Uso Externo / Interno.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis e aditivos minerais.
<b>DILUIÇÃO</b>	Produto pronto para uso, se necessário diluir até ao máximo de 5% de água sobre o peso.
<b>MODO DE APLICAÇÃO</b>	Aplicar de uma a três demãos, conforme o substrato ou acabamento desejado, utilizando uma desempenadeira de aço, isenta de ferrugem e deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Cura mínima 6 horas para aplicação do acabamento.
<b>RENDIMENTO</b>	Balde 30 Kg até 30 m <sup>2</sup> - Saco 15 Kg até 15 m <sup>2</sup> - Galão 5,4 Kg até 5,5 m <sup>2</sup> acabado.
<b>EMBALAGEM</b>	Balde de 30 kg, Saco de 15 kg e Galão 5,4 kg.
<b>VALIDADE E ARMAZENAMENTO</b>	Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades, saco máximo 5 unidades.
<b>LIMITES DE APLICAÇÃO</b>	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
<b>PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245)</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
<b>NORMAS</b>	Não aplicável.
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
<b>RECOMENDAÇÕES</b>	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. <b>Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica:</b> 08000-148110 ou 3069-8571.
<b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b>	Maio 2021.

**UNIDADE SUDESTE - Franco da Rocha/SP:**

Av. Sinato, 105 Chácara Maristela - CEP 07830-350 Fone: (11) 4443-1400.

**UNIDADE NORDESTE - Maceió/AL:**

Segunda Travessa do Distrito Industrial Governador Luis Cavalcante, s/n - Quadra B  
Tabuleiro dos Martins - CEP 57081-003 – Fone (82) 2121-4949.